



Нефтепродукты производства ОАО "ТАИФ-НК"  
на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT  
[www.onlinecontract.ru](http://www.onlinecontract.ru)



## ОАО "ТАИФ-НК"

Юридический адрес и место производства:  
Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, промышленная зона  
Телефон отдела реализации (8555) 38-16-61, 38-16-19, факс (8555) 38-17-17, E-mail: referent2@taifnk.ru

### Паспорт продукции № 16224 Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 ГОСТ 33133-2014

ОКП: 02.5612  
Номер партии: 20  
Дата изготовления: 14.07.2016  
Дата отбора пробы по ГОСТ 2517: 14.07.2016  
Место отбора пробы: КН-5  
Номер резервуара: КН-5  
Уровень наполнения, м: 6.800  
Размер партии (масса), т: 327.76  
Дата проведения испытаний: 14.07.2016  
Дата оформления паспорта: 14.07.2016



Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.А178.В.29995,  
срок действия по 13.07.2019 г.


Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента  
качества ISO 9001:2008.  
Сертификат ВСC № RU227953Q-U,  
срок действия до 06.03.2017 г.

| № п/п | Наименование показателя  | Нормы по ГОСТ 33133-2014 | Фактически | Метод испытания        |
|-------|--|--------------------------|------------|------------------------|
| 1     | Глубина проникновения иглы при 25 °С, 0,1 мм                   | 71-100                   | 73         | ГОСТ 33136             |
| 2     | Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже          | 47                       | 50         | ГОСТ 33142             |
| 3     | Растяжимость при 0 °С, см, не менее                            | 3,7                      | 3,7        | ГОСТ 33138             |
| 4     | Температура хрупкости, °С, не выше                             | минус 18                 | минус 20   | ГОСТ 33143             |
| 5     | Температура вспышки, °С, не ниже                               | 230                      | 252        | ГОСТ 33141             |
| 6     | Изменение массы образца после старения, %, не более            | 0,6                      | 0,6        | ГОСТ 33140             |
| 7     | Изменение температуры размягчения после старения, °С, не более | 7                        | 7          | ГОСТ 33140, ГОСТ 33142 |

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует требованиям Технического регламента ТР ТС 014/2011 "Безопасность авто мобильных дорог" и ГОСТ 33133-2014.

Испытательная лаборатория нефтеперерабатывающего завода. 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона, ОАО "ТАИФ-НК".  
Аттестат аккредитации № RA.RU.22НФ51 выдан 17 августа 2015 г.

Инженер химик (сменный)  
(уполномоченное лицо)

  
Т.М. Мухаметдинова

